Наименование		Материал		Масса единицы, кг.	Обмуровка и изоляция топочной камеры								Обмуровка и изоляция газохода кондективного				Изоляция трубопроводов перепускных		Изоляция бункера золового		Итого		Примечание
		Марка, класс	ГОСТ, ТУ		Стена фронтовая		Стены боковые		Потолок		Под		Стены боковые		Стена задняя								
					Кол.	Масса	Кол.	Масса	Кол.	Масса	Кол.	Масса	Кол.	Масса	Кол.	Масса	Кол.	Масса	Кол.	Масса	Кол.	Масса	
1. Бетон асбестодиатомовый	$м^3$			800	1,5		-		-		-		-		1,5		-		-		3		
1.1.Асбест хризотиловый	кг	К-6-30	ГОСТ12871-93			150		-		-		-		-		150		-		-		300	
1.2.Крошка диатомовая обожженная	кг	500	ТУ 36-888-83			652,5		-		-		-		-		652,5		-		-		1305	
1.3.Цемент глиноземистый	кг	40	ГОСТ969-91			315		-		-		-		-		315		-		-		630	
2. Вата минеральная	$м^3$	100	ГОСТ4640-93	100	0,2	20	0,3	30	0,2	20	0,1	10	0,2	20	0,2	20	2,0	200	0,1	10	3,3	330	
3. Маты минераловатные, прошивные	$м^3$	М1-125-1000.1000.50	ГОСТ 21880-94	125	6,2	775	8,5	1062,5	3,9	487,5	-	-	4,8	600	6,1	762,5	-	-	-	-	29,5	3688	590 шт.
4. Маты минераловатные, прошивные	$м^3$	М1-125-1000.500.80	ГОСТ 21880-94	125	-	-	-	-	-	-	2,1	262,5	-	-	-	-	-	-	3,4	425	5,5	687,5	138 шт.
5. Проволока	м	1,6-0-4	ГОСТ 3282-74	0,06	308,0	18,5	424,0	25,4	189,0	11,3	66,3	4	188,0	11,3	303,0	18,2	28,0	1,68	106,0	6,4	1613	96,8	
6. Проволока	м	5,0-0-4	ГОСТ 3282-74	0,19	504,0	95,8		-	120,0	22,8	84,0	16	36,0	6,8	252,0	47,9	-	-	-	-	996	189,3	
7. Сетка	$м^2$	20-2,0	ГОСТ 5336-80	2,66	68,0	180,9	94,8	252,2	47,8	127,1	29,5	78,5	41,4	110,1	67,0	178,2	30,5	81,1	48,4	112,8	421,4	1121	
8. Шамотобетон	$м^3$	-		1900	2,1		0,3		0,7		0,5		0,2		0,6		-		-		4,4		
8.1 Заполнитель шамотный	кг	ШБ кл.2	ГОСТ 23037-99			1575		225		525		375		150		450		-		-		3300	
8.2 Заполнитель шамотный	кг	ШБ кл.4	ГОСТ 23037-99			1470		210		490		350		140		420		-		-		3080	
8.3 Цемент глиноземистый	кг	М400	ГОСТ 969-91			840		120		280		200		80		240		-		-		1760	
9. Обмазка магнезиальная	$м^3$			1700	0,8		1,1		0,6		0,4		0,5		0,8		0,7		0,5		5,4		
9.1. Асбест хризотиловый	$м^3$	К-6-30	ГОСТ12871-93			640		880		480		320		460		640		560		400		4320	
9.2. Магний хлористый технический (раствор уд.вес 1,2-1,25 г/$см^3$)	$м^3$		ГОСТ7759-73		0,36	450	0,5	625	0,27	338	0,18	225	0,23	288	0,36	450	0,31	388	0,23	288	2,44	3052	14,64 кг в сухом виде
9.3. Порошок магнезитовый, каустический	кг	ПМК-75	ГОСТ1216-87			240		330		180		120		150		250		210		150		1590	
10. Масса хромитовая	$м^3$	ПХМ-6		2850	0,02		-		-		-		-		-		-		-		0,02		
10.1. Смесь хромитовая	кг	СХГ-3	ТУ14-8-84-73			66		-		-		-		-		-		-		-		66	
10.2 Стекло жидкое, натриевое (уд.вес1,4-1,5г/$см^3$)	кг		ГОСТ13078-81			4,6		-		-		-		-		-		-		-		4,6	
11. Ткань хлопчатобумажная миткалевой группы	$м^2$	-	ГОСТ 29298-92	0,5	68,0	34	94,8	47,4	47,8	23,9	-	-	41,4	20,7	67,0	33,5	32,5	16,25	43,0	21,5	394,5	197,3	миткаль, равентух, парусина, стеклоткань, синтетические пленки

Перв. примен. | КВ-ГМ-58,2-150М

Справ. N

Подп. и дата | Инв.N дубл. | Взам. инв.N | Подп. и дата | Инв.N подл. 27456 | /Подп./ 24.03.88

1	КО-4270	Подп.	21.07.87	А-26921		
Изм. Лист.	N°докум.	Подп.	Дата	Материалы для обмуровки и тепловой изоляции	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.	Бабитинская	Подп.	30.10.87		А	- / -
Пров.	Душкин	Подп.	02.11.87		Лист	Листов 1
Н. контр.	Сенькова	Подп.	22.11.87	ДКЭ ОГК		
Утв.	Обчинников	Подп.	7.11.87			

Копировал : Подп. /Бабитинская/

Формат А2